



# ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ



**Грунт полиуретановый WHITEBASE** предназначен для первичной обработки пористых поверхностей (бетон, кирпич, дерево и т.д.), для подготовки к дальнейшему нанесению защитных покрытий. Обработка необходима для «закупоривания» пор в поверхности с целью предотвращения проникновения влаги в наносимый материал.

**Грунт полиуретановый WHITEBASE** наносится с помощью кисти, валика или безвоздушным напылением в 1-2 слоя (с предварительной сушкой каждого слоя не менее 1-го часа) при температуре не ниже -5 °С, толщина слоя не должна превышать 0,2 мм (увеличение толщины слоя приводит к увеличению времени отверждения материала и сказывается на его защитных функциях).

Время высыхания составляет 24 часа при 20 °С.

Перед применением Грунт полиуретановый WHITEBASE необходимо хорошо перемешать.

Работы Грунтом полиуретановым WHITEBASE должны проводиться на открытом воздухе или в вентилируемом помещении с доступом свежего воздуха. Не допускается применение у открытого огня или вблизи него.

Грунт полиуретановый WHITEBASE обладает отличной адгезией к различному материалу, поэтому он легко наносится на вертикальные поверхности (стены и т.д.).

**Грунт полиуретановый WHITEBASE** обладает хорошим запасом на растяжение (более 300%), поэтому он может применяться на поверхностях, которые подвержены образованию трещин (фундамент, гидроизоляция).

## Рекомендации к применению:

- защита металлических поверхностей (трубы, арматура, емкости и т.д.);
- защита поверхностей с механическим воздействием (полы, дренажные емкости, детали машин) от коррозии и растрескивания;
- защита бетонных конструкций от влаги;
- проведение гидроизоляции на фундаменте (особенно эффективно на новом фундаменте);
- защита деревянных конструкций от влаги и насекомых;
- подготовка поверхности к нанесению декоративных или защитных покрытий.

## Основные требования к поверхности:

- поверхность должна быть очищена от пыли, без явных капель воды (приводит к вспениванию материала) и снега;
- предыдущий защитный слой должен быть удален механическим способом;
- при наличии следов отслоения покрытия их необходимо удалить.

После высыхания за счет влаги воздуха покрытие приобретает дополнительную прочность и устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям через 7 суток.

После применения Грунта полиуретанового WHITEBASE инструмент промывается ксилолом.



## МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



**Гарантийный срок годности:** 12 месяцев.

**Срок службы покрытия до 25 лет.**

## Рекомендации по хранению:

Грунт полиуретановый WHITEBASE должен храниться в герметично закрытой таре в проветриваемом помещении с защитой от прямого солнечного света. Грунт полиуретановый WHITEBASE не замерзает и после нагрева до рабочей температуры полностью восстанавливает свои свойства. Не допускается открытие упаковки материала при температуре воздуха выше, чем температура материала, для предотвращения попадания конденсата внутрь упаковки и преждевременной полимеризации. В состав продукта входит органический растворитель, в связи с чем склад должен быть оборудован средствами пожаротушения и хорошей вентиляцией. Пролитый Грунт полиуретановый WHITEBASE засыпается опилками и утилизируется по правилам утилизации отходов.

## ВНИМАНИЕ!

**ВСЕ ПОРИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОГРУНТОВАНЫ. ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЗЛИШНИЙ РАСХОД МАСТИКИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ.**